


Lambrín Coextruido

Acabado **Dark Gray** · Muro y fachada de exterior




Muestra del acabado
Dark Gray



DIMENSIONES Y RENDIMIENTO

Largo	300 cm
Ancho visible	20 cm
Superficie a la vista una vez instalado	
Ancho total	21.6 cm
Pieza completa, incluye traslape	
Altura	2.5 cm
Espesor de capa	0.5 mm ± 1 %
Capa coextruida Max Shield	
Peso por pieza	7.3 kg ± 10 %
Piezas por m²	1.66
Rendimiento de cotización	
Peso por m²	12.11 kg ± 10 %

GEOMETRÍA DE PERFIL



DESEMPEÑO DE LABORATORIO — ENSAYOS ASTM

ENSAYO	RANGO TÍPICO	RESULTADO
Resistencia a la flexión	20 – 50 N	70.2 N Supera
Fuerza máxima	80 – 200 N	127.33 N Dentro
Esfuerzo de ruptura	15 – 40 N	37.48 N Dentro
Módulo de tensión	1 000 – 4 000 MPa	2,427.05 MPa Dentro
Fuerza máxima	500 – 2 500 N	1,239.95 N Dentro
Resistencia a la tensión	10 – 30 MPa	30.8 MPa Supera
Absorción en 24 horas	Baja 0.5 – 2 % · Media 2 – 5 % · Alta > 5 %	1.63 % Dentro

ESTABILIDAD DE COLOR DEL ACABADO DARK GRAY — ASTM G155

1,000 H	2,000 H	3,000 H
ΔE 0.36	ΔE 0.43	ΔE 1.29
Sin diferencia visual	Sin diferencia visual	Mínima diferencia visual

Intemperismo acelerado en cámara de xenón. Un ΔE por debajo de 3.0 se considera sin diferencia perceptible a simple vista; este acabado cierra en 1.29 a las 3,000 horas. Estabilidad dimensional entre -0.066 % y 0.033 % (excelente).

SUMINISTRO

Tipo de suministro	Tarima
Piezas por tarima	150
Dimensiones de tarima	3 x 1.17 m
Altura de tarima	0.9 m

2 datos de tarima en revisión por Calidad; se publican al cerrarse.

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA — TEXTO PARA PLIEGO

Suministro e instalación de muro y fachada de exterior en WPC coextruido marca EXTRUTECH, modelo Lambrín Exterior LC-21025-300, acabado Dark Gray, clave LACOEXDGR. Pieza de 300 cm × 21.6 cm (20 cm de cara visible) × 2.5 cm de espesor, con capa coextruida Max Shield de 0.5 mm ± 1 %. Composición 60 % madera / 27 % polímero / 13 % aditivos. Rendimiento 1.66 pz/m². Desempeño verificado conforme a ASTM D790, ASTM D638, ASTM G155, ASTM D570, ASTM D1037. Estabilidad de color ΔE 1.29 a 3,000 h de intemperismo acelerado (ASTM G155). Absorción de agua 1.63 % a 24 h (ASTM D570). Garantía limitada de hasta 20 años contra defectos de fábrica. Instalación conforme a la guía vigente del fabricante.